

500°C

KlevoGlass
KlevoGlass Texo
KlevoGlass Itex

Nous proposons nos tissus dans des structures et largeurs différentes et avec des finissages et contrecollages fonctionnels adaptés à l'application.

La température de 500°C indiquée ici concerne le tissu écri. Les finissages (enductions, contrecollages ou apprêts au mouillé) ont une influence sur la résistance thermique.



Nos fabrications nous permettent de proposer un large éventail d'options techniques, nous sommes donc capables de fabriquer de nombreux tissus pour les exigences les plus diverses. Pour plus d'informations sur les autres possibilités de finissage, consultez notre fiche «Enductions, contrecollages, apprêts au mouillé».

500°C

600°C

650°C

700°C

750°C

800°C

1000°C

1200°C

KLEVERS GmbH & Co. KG · Oppelner Straße 11 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 2166-96 87-0 · Fax: +49 (0) 2166-96 87-11 · info@klevers.de · www.klevers.de

Sous réserve de modifications en vue d'améliorer les produits. Les mesures et les poids mentionnés sont soumis aux tolérances de fabrication habituelles. Ces informations sont données à titre indicatif et ne sauraient être garanties.

Extrait de notre gamme de produits standard :

KlevoGlass

Nous proposons ces tissus dans des grammages compris entre 80 g/m² et 1100 g/m², avec des épaisseurs de 0,2 mm à 1,3 mm. Des largeurs comprises entre 15 et 310 cm peuvent être fournies selon le produit souhaité.

Tissus en fils continus, stratifiés ou retors (non texturés).

	Grammage	Armure	Epaisseur
KlevoGlass 160-1 L	160 g/m ²	Toile	0,20 mm
KlevoGlass 41-1 L	210 g/m ²	Toile	0,20 mm
KlevoGlass 320-3 RL	320 g/m ²	Reps chaîne	0,30 mm
KlevoGlass 360-1 L	360 g/m ²	Toile	0,90 mm
KlevoGlass 332-1 KK	420 g/m ²	Sergé croisé	0,40 mm
KlevoGlass 460-1 L	460 g/m ²	Toile	0,80 mm
KlevoGlass 570-2 RL	570 g/m ²	Reps chaîne	0,60 mm
KlevoGlass 630-1 Karo	600 g/m ²	Carreaux	0,70 mm
KlevoGlass 2002-1 A	650 g/m ²	Satin	0,70 mm
KlevoGlass 820-1 Karo	830 g/m ²	Carreaux	0,90 mm
KlevoGlass 850-1 A	860 g/m ²	Satin	1,00 mm
KlevoGlass 1050-1 KK	1050 g/m ²	Sergé croisé	1,30 mm



KlevoGlass 2002-1 A



KlevoGlass 630-1 Karo

KlevoGlass Texo

Nous proposons ces tissus dans des grammages compris entre 200 g/m² et 2800 g/m² env., avec des épaisseurs de 0,4 mm à 4,4 mm. Des largeurs comprises entre 15 et 310 cm peuvent être fournies selon le produit souhaité.

Tissus en fils continus, stratifiés ou retors texturés.

	Grammage	Armure	Epaisseur
KlevoGlass Texo 260-2 L	260 g/m ²	Toile	0,40 mm
KlevoGlass Texo 580-1 L	580 g/m ²	Toile	1,00 mm
KlevoGlass Texo 640-1 L	640 g/m ²	Toile	0,90 mm
KlevoGlass Texo 656-1 L	650 g/m ²	Toile	0,90 mm
KlevoGlass Texo 920-1 KK	930 g/m ²	Sergé croisé	1,30 mm
KlevoGlass Texo 936-1 KK	930 g/m ²	Sergé croisé	1,30 mm
KlevoGlass Texo 970-1 RL	980 g/m ²	Reps chaîne	1,30 mm
KlevoGlass Texo 1100-1 P	1100 g/m ²	Panama	1,60 mm
KlevoGlass Texo 1350-1 K	1350 g/m ²	Sergé	2,00 mm
KlevoGlass Texo 2000-1 DG	2000 g/m ²	Tissu double	3,40 mm
KlevoGlass Texo 2720-1 DG	2720 g/m ²	Tissu double	4,40 mm



KlevoGlass Texo 2000-1 DG



KlevoGlass Texo 656-1 L

KlevoGlass Itex


Nous proposons ces tissus dans des grammages compris entre 290 g/m² et 900 g/m², avec des épaisseurs de 1,3 mm à 2,2 mm. Des largeurs comprises entre 15 et 310 cm peuvent être fournies selon le produit souhaité.

Tissus à fils continus texturés fantaisie en direction de la trame.

	Grammage	Armure	Epaisseur
KlevoGlass Itex 290-1 RL	300 g/m ²	Reps chaîne	1,30 mm
KlevoGlass Itex 300-1 K	320 g/m ²	Sergé	1,60 mm
KlevoGlass Itex 390-1 K	390 g/m ²	Sergé	1,80 mm
KlevoGlass Itex 400-1 K	410 g/m ²	Sergé	2,00 mm
KlevoGlass Itex 440-1 K	440 g/m ²	Sergé	1,60 mm
KlevoGlass Itex 450-1 L	440 g/m ²	Toile	1,60 mm
KlevoGlass Itex 520-1 L	520 g/m ²	Toile	1,80 mm
KlevoGlass Itex 900-1 RL	900 g/m ²	Reps chaîne	2,20 mm



KlevoGlass Itex 400-1 K



KlevoGlass Itex 450-1 L

**Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
Nous fabriquons sur demande toute réalisation non standard.**